

新ペトロポキシ 154 硬化剤の改良と外観色

従来の硬化剤は粘度が高く、結晶化しやすい問題があり、この問題を解決するため改良を行いました。

その結果、硬化剤成分は全く同じで、従来品より粘度が低下し結晶化しにくくなっております。

接着力、屈折率には変わりはありませんが、成分構成で使用されている主成分と他成分との混合過程が異なるため、製品の色が従来品に比べて濃茶褐色になっております。

硬化剤の使用に当たり、ペトロポキシ主剤との調合、使用方法、保存方法は従来と同様です。

但し、色が濃いため、試料埋め込み等でご不便を感じる場合は、主剤と硬化剤との混合比を 主剤 20 : 硬化剤 1 にてご使用ください。

従来品の 主剤 10 : 硬化剤 1 と同等の接着力を有しています。

平成 29 年 5 月 23 日
株式会社 マルトー
営業部